

# الركام

مواد البناء والتشييد

ركام الخرسانة

**(Concrete aggregate)**

## ٨-١: مقدمة

الركام هو المادة الخاملة المأللة لجسم الخرسانة والتي تأخذ شكل حبيبات تربطها المادة اللاحمة لتكوين الخرسانة. ولتقليل كمية المادة اللاحمة، لكونها أكثر تكلفة، يجب أن تكون حبيبات الركام متدرجة الحجم من حبيبات صغيرة (الرمل) الى حبيبات كبيرة (من الزلط، الدولوميت، البازلت، وغيرها) بالكيفية التي تجعل نسبة الفراغات بالركام أقل ما يمكن. وعادة ما تصل النسبة الحجمية للركام لحوالي ٧٥-٨٠ بالمائة من حجم الكتلة الخرسانية.

### ويلعب الركام دورا وظيفيا واقتصاديا هاما في صناعة الخرسانة حيث:

(١) يمثل الركام جسم الخرسانة الذي يقاوم الأحمال الميكانيكية، عوامل البرى والاحتكاك، ومؤثرات العوامل الجوية.

(٢) تحقيق جدوى اقتصادية لكون الركام مادة رخيصة نسبيا، علاوة على توفر وتنوع مصادره.

(٣) يساعد الركام على تقليل التغيرات الحجمية المصاحبه لشك وتصلد عجينة الأسمنت في صورة انكماش نتيجة الجفاف، والذي يؤدي لحدوث شروخ وتشققات تؤثر على مقاومة الخرسانة وقدرتها على التعمير.

## ٨-٢: التقسيم العام للركام

**ركام من المصادر الطبيعية:** وهو الركام المأخوذ من المحاجر الطبيعية بدون أن تتغير حالته الطبيعية أثناء خطوات الإنتاج، ماعدا التجهيزات التي تتعلق بفصل الركام لمقاسات مختلفة والغسيل، وعادة يتكون من حبيبات صخرية نتيجة لتفتت الصخور مثل الرمل، الزلط، الأحجار المكسرة، الجحر الخفاف، وغيرها.

**ركام صناعي:** وهو ركام ينتج كنتاج جانبي لصناعات مختلفة مثل ركام خبث الأفران أو ركام مخلفات الفحم المحترق، أو ركام يصنع وفقا لعمليات معينة كالمعالجة الحرارية لإنتاج مواد تتميز بخفة الوزن مثل الطين المحروق والفيرموكليت المنقوش. ومن أنواع الركام الصناعي حبيبات الزجاج والسيراميك والرخام كركام ملون للخرسانة المعمارية وأغراض الزينة.

## ٨-٣: الخواص العامة للركام

١- المقاس (Size): ينقسم الركام من حيث المقاس إلى:

**ركام صغير:** وهو الركام الذي يمر ٩٥ بالمائة من وزنه على الأقل من المنخل القياسي (٤,٦٥ مم)،

أو هو ركام يمر معظمه من منخل قياس فتحته ٥ مم

**ركام كبير:** وهو الركام الذي يبقى ٩٥ بالمائة من وزنه على الأقل على المنخل القياسي (٤,٦٥ مم)،

أو هو ركام يحتجز معظمه من منخل قياس فتحته ٥ مم

**ركام شامل:** وهو خليط من الركام الصغير والكبير.

تزيد المساحة السطحية لحبيبات الركام كلما كان مقاسها صغيرا، وعند استخدامها في الخرسانة تحتاج الى كمية أكثر من ماء الخلط حتى تستطيع ان تغلف كل المساحة السطحية للوصول الى درجة تشغيل الخرسانة المطلوبه. ويترتب على استعمال هذه الكمية الكبيرة من ماء الخلط نقص ظاهر في مقاومة الخرسانة المتصلدة. كما تحتاج حبيبات الركام ذات المقاس الصغير الى كمية أكبر من عجينة الأسمنت اللازمة لتغليف سطحها.

٢- الشكل (Shape): تأخذ حبيبات الركام أشكالاً عديدة مثل الشكل المدور (rounded) (مثل زلط

الصحراء)، الزاوي (angular) (مثل كسر الحجارة)، الغير منتظم (irregular)، المبطط (Flaky) (مثل قطع الصخر الطبقيّة)، والعصوي (elongated).

الحبيبات المستديرة أكثر قابلية للإنضغاط والدمك، ومن ثم تحتاج إلى كمية أقل من عجينة الأسمنت بالإضافة إلى أنها تعطي درجة عالية من التشغيل. أما الحبيبات غير المنتظمة الشكل فإنها تعطي خرسانة صعبة التشغيل، وحبيبات الركام المفطوح تعطي نتائج غير مرضية في أعمال الخرسانة ويصاحب استعمالها دمك غير كامل وزيادة في المساحة السطحية.

٣- حالة السطح (Surface condition): ويكون إما زجاجي (مثل الصوان الأسود)، أو ناعم

(مثل الزلط)، أو حبيبي (مثل الحجر الرملي)، أو خشن (مثل البازلت والحجر الجيري)، أو بللوري (مثل الجرانيت)، أو معشش ومسامي (مثل الحجر الخفاف).


في حين تعمل الحبيبات ذات السطوح الناعمة والملساء على تحسين قابلية تشغيل الخرسانة، فإنها لا تعطي خرسانة قوية مقارنة بالحبيبات ذات السطوح الخشنة. ويرجع ذلك إلى ضعف قوى التماسك بين السطوح الناعمة وعجينة الأسمنت. وكلما زادت نسبة المسامية في الركام كلما نقصت مقاومة الخرسانة الناتجة.

#### ٤- الزيادة الحجمية للركام الصغير (Bulking of fine aggregate):

إذا أضيف الى الماء إلى الرمل مع تقليب الرمل، فإن طبقة رقيقة من الماء تغلف حبيبات الرمل وتدفع الحبيبات بعيدا عن بعضها بتأثير قوى الشد السطحي مما يؤدي لزيادة حجم الرمل. وتتوقف تلك الزيادة الحجمية للرمل على كمية الرطوبة الموجودة به وعلى مقاس حبيبات الرمل، شكل (٢١)، حيث تزيد بزيادة الرطوبة الى حد ما (لزيادة قوى الشد السطحي) ثم تقل بعد ذلك إذا زادت الرطوبة حيث يقل تأثير الشد السطحي تدريجيا إلى أن يعود الرمل الى حجمه الأصلي. وترتفع قيمة الزيادة الحجمية كلما صغرت حبيبات الرمل لكبر المساحة السطحية وبالتالي زيادة تأثير الشد السطحي. ويتمثل تأثير الزيادة الحجمية للرمل في الحصول على حجم فعلى من الرمل يقل عن المطلوب، بالاضافة إلى وجود كمية من الماء غير مطلوبه بالرمل مما يتسبب عنة تغير في نسب مكونات الخلطة الخرسانية.

#### ٥- ثبات الحجم الكيميائي (Soundness): تدل هذه الخاصية على قدرة الركام على مقاومة التفتت

نتيجة لتأثير العوامل الجيوفيزيائية مثل العوامل الجوية وتأثير محاليل الأملاح والصقيع. يقاس ثبات الحجم بغمز الركام في محلول كبريتات الصوديوم أو الماغنسيوم لمدة ١٦-١٨ ساعة ثم يجفف في الفرن وتكرر هذه العملية خمسة مرات يتم بعدها غسل الركام وتجفيفه، ويتم حساب النسبة المئوية للفقد في الوزن على أساس وزن الركام الجاف عند بدء الاختبار. ويعتبر الركام سليما إذا لم تتعد النسبة المئوية للفقد في الوزن نسباً محددة حسب مقاس الركام ونوع محلول المهاجمة.



شكل (٢١): النسبة المنوية للزيادة في حجم الركام الصغير ومحتوى الماء

## ٦- التفاعل القلوى للركام (Potential reactivity of aggregate):

يحدث هذا التفاعل فى حالة وجود مكونات سليكا نشطة (بالرمل أو الزلط) أو كربونية (بالدولوميت) لها قابلية للتفاعل مع المركبات القلوية بالأسمنت، حيث يحدث تفاعل بين هذا الركام والقلويات وينتج عنه زيادة فى حجم الركام يصاحبها تمدد وشروخ غير مرغوب فيها. ولا تحدث هذه التفاعلات إلا عند تعرض الخرسانة للبلل أى أنها لا تحدث فى البيئة الجافة. وفى هذه الحالة يشترط الكود المصرى للخرسانة إجراء تحاليل وفحوصات متقدمة لمعرفة التركيب المعدنى للحجر وتحديد العناصر الضارة التى قد تمنع استخدامه. كما تحدد المواصفات القياسية حد أعلى لنسبة القلويات بالأسمنت لتفادى التفاعل القلوى .

## ٧- التدرج الحبيبي (Sieve analysis):

هو فصل المقاسات المختلفة لحبيبات الركام بعضها عن بعض باستخدام التحليل بالمناخل القياسية؛ حيث يتم هز الركام على مجموعة من المناخل التى توضع مرتبة حسب مقاس فتحتها وموضوعة فوق بعضها بحيث يكون أكبرها مقاسا للأعلى شكل (٢٢). ثم يوزن المحجوز على كل منخل (المنخل يعرف بمقاس فتحته)، وتحسب النسبة المئوية من الركام المارة من كل فتحة. يتم توقيع العلاقة بين مقاس فتحة المنخل والنسبة المئوية للركام المارة منه بيانيا، وتعرف هذه العلاقة بمنحنى التدرج الحبيبي.


وينقسم الركام من حيث التدرج الحبيبي الى، أشكال (٢٤-٢٧):

**الركام المتدرج:** وهو الذى يحتوى على المقاسات المختلفة.

**الركام جيد التدرج:** وهو الذى يحتوى على الكميات المناسبة من المقاسات المختلفة للمناخل القياسية بنسب متوازنة تحقق أقل نسبة فراغات بالركام.


**الركام ناقص التدرج:** وهو الذى لا يوجد فيه مقاس أو أكثر من مقاسات الركام المختلفة، ويظهر بوضوح فى المنحنى البياني الخاص به حيث تظهر المقاسات الناقصة بخط أفقى.

## المناخل القياسية




شكل (٢٢): جهاز المناخل الكهربائي







شكل (٢٤): منحنى التدرج للركام الصغير (ركام جيد التدرج)



شكل (٢٥): منحنى التدرج للركام الصغير (ركام ناقص التدرج)



شكل (٢٦): منحنى التدرج للركام الصغير (ركام مستمر التدرج)



مقاس فتحة المنخل (مم)

شكل (٢٧): منحنى التدرج للركام الصغير (ركام س١ التدرج)

## ٧-١: حدود التدرج الحبيبي

للحصول على ركام ذى تدرج حبيبي يناسب الاستخدام فى الخرسانة، يوصى كود الخرسانة باستخدام منحنيات تدرج معينة، حيث يتم تحديد حدود دنيا وعليا للنسب المارة من المناخل القياسية، ويتعين أن يكون تدرج الركام واقعا بين هذه الحدود ما أمكن. وتوضح الجداول الآتية حدود القبول والرفض للتدرج الحبيبي للركام الكبير والركام الصغير طبقا لمتطلبات الكود المصرى للخرسانة والمواصفات القياسية المصرية.

جدول حدود القبول والرفض للركام الكبير

(النسب المئوية المارة بالوزن)

ركام متدرج (مم)			مقاس فتحة المنخل (مم)
٥-١٠	٥-٢٠	٥-٤٠	
--	--	١٠٠	٥٠,٠٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠-٩٠	٣٧,٥٠
١٠٠-٩٠	١٠٠-٩٠	٧٠-٣٥	٢٠,٠٠
--	--	--	١٤,٠٠
٦٠-٣٠	--	٤٠-١٠	١٠,٠٠
١٠-صفر	١٠-صفر	٥-صفر	٥,٠٠
--	--	--	٢,٣٦

جدول حدود القبول والرفض للركام الكبير  
(النسب المئوية المارة بالوزن)

ركام بمقاس مفرد (مم)				مقاس فتحة المنخل (مم)
١٠	١٤	٢٠	٤٠	
--	--	--	١٠٠	٥٠,٠٠
--	--	١٠٠	١٠٠-٨٥	٣٧,٥٠
--	١٠٠	١٠٠-٨٥	صفر-٢٥	٢٠,٠٠
--	١٠٠-٨٥	--	--	١٤,٠٠
١٠٠	صفر-٥٠	صفر-٢٥	صفر-٥	١٠,٠٠
٥٠-١٠٠	صفر-١٠	صفر-٥	--	٥,٠٠
صفر-٣٠	--	--	--	٢,٣٦

جدول حدود القبول والرفض للركام الصغير

(النسب المئوية المارة بالوزن)

النسبة المئوية للمار من المنخل			الحد العام للتدرج	مقاس فتحة المنخل (مم)
الحدود الإضافية للتدرج				
ناعم	متوسط	خشن		
--	--	--	١٠٠	١٠,٠٠
--	--	--	١٠٠-٨٩	٥,٠٠٠
١٠٠-٨٠	١٠٠-٦٥	١٠٠-٦٠	١٠٠-٦٠	٢,٣٦
١٠٠-٧٥	١٠٠-٤٥	٩٠-٣٠	١٠٠-٣٠	١,١٨
١٠٠-٥٥	٨٠-٢٥	٤٥-١٥	١٠٠-١٥	٠,٦٠٠
٧٠-٥	٤٨-٥	٤٠-٥	٧٠-٥	٠,٣٠٠
--	--	--	صفر-١٥	٠,١٥٠

## ٧-٢: التدرج الحبيبي المجمع

هو تدرج حبيبي لركام خليط مرغوب نحصل عليه بمعرفة التدرج الحبيبي للركام الصغير والركام الكبير كل على حدة، ثم تجميع هذين التدرجين إما بنسبة معينة وهى نسبة الرمل:الزلط مثلا فى الخلطة الخرسانية، أو التجميع ليكون تدرج الركام الخليط الناتج مطابقا لمنحنى تدرج حبيبي معلوم، ويوضح الجدول الآتي حدود القبول والرفض للتدرج الحبيبي للركام الشامل طبقا لمتطلبات الكود المصرى للخرسانة والمواصفات القياسية المصرية.

جدول حدود القبول والرفض للركام الشامل

(النسب المئوية المارة بالوزن)

النسبة المئوية للمار من المنخل			مقاس فتحة المنخل (مم)
المقاس الاعتبارى ١٠ مم	المقاس الاعتبارى ٢٠ مم	المقاس الاعتبارى ٤٠ مم	
--	--	١٠٠	٥٠,٠٠
--	١٠٠	١٠٠-٩٥	٣٧,٥٠
--	١٠٠-٩٥	٨٠-٤٥	٢٠,٠٠
١٠٠	--	--	١٤,٠٠
١٠٠-٩٥	--	--	١٠,٠٠
٦٥-٣٠	٥٥-٣٥	٥٠-٢٥	٥,٠٠
٥٠-٢٠	--	--	٢,٣٦
٤٠-١٥	--	--	١,١٨
٣٠-١٠	٣٥-١٠	٣٠-٨	٠,٦٠٠
١٥-٥	--	--	٠,٣٠٠
٨-صفر	٨-صفر	٨-صفر	٠,١٥٠



## ٧-٣: معايير النعومة (Modulus of fineness) :

هو المعامل الذى يصف مقياس الركام المتوسط ويستعمل بكثرة فى دراسة ركام الخرسانة. ويستنتج من جداول التحليل بالمناخل للركام.

معايير النعومة = (مجموع النسب المئوية المحجوزة على المناخل القياسية التسعة)/١٠٠. ومعايير النعومة للرمال يتراوح من ٢,٠٠ - ٣,٧٥، وللزلط من ٥,٠٠ - ٨,٠٠ ويستخدم هذا المعايير فى بعض طرق تصميم الخلطات الخرسانية.

## ٧-٤: المقياس الأعتبارى الأكبر للركام الكبير

### (Coarse aggregate nominal maximum size)

هو مقياس أصغر فتحة منخل يسمح بمرور ٩٥% على الأقل من الركام الكبير. وكلما قل المقياس الأعتبارى الأكبر كلما زادت مقاومة الخرسانة فى الضغط، ويصاحب ذلك زيادة فى كمية الأسمنت المطلوبة لتغليف المساحة السطحية التى تزيد بقله مقياس حبيبات الركام. ويجب ألا يزيد مقياس الركام عن خمس أقل بعد فى الشدة الخرسانية، ولا يزيد عن (٣ / ٤) المسافة الخالصة بين حديد التسليح، ولا يزيد عن ثلث سمك البلاطة الخرسانية. فى أعمال الخرسانة المسلحة لا يزيد المقياس الإعتبارى الأكبر للركام على ٤٠ مم، وفى أعمال الرصف فيؤخذ حتى ٦٥ مم. أما فى أعمال الخرسانة الكتلية فتستخدم مقاسات تصل إلى حوالى ١٥٠ مم، ولا تستخدم مقاسات أكبر من ذلك لصعوبة المناولة والدمك.

## ٨-٤: اشتراطات صلاحية ركام الخرسانة

يحدد الكود المصرى للخرسانة مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها فى ركام الخرسانة وتشمل:

- (١) يجب ان تكون حبيبات الركام الطبيعي صلبة وقوية الاحتمال وخالية من المواد الضارة والشوائب العضوية، ولا يكون لها تأثير سلبى على شك وتصلد ومقاومة الخرسانة وتحملها مع الزمن أو على صلب التسليح.
- (٢) يجب التأكد من عدم احتواء الركام الكبير على نسب تزيد عن المسموح به من الحبيبات المفلطحة أو العسوية (حد أقصى ٢٥% بالوزن لكل من الحبيبات العسوية والمفلطحة).
- (٣) بالنسبة للعناصر الإنشائية المعرضة للبلل، فيجب التأكد من خلو الركام من اي مكونات سليسية نشطة أو كربونية لها قابلية للتفاعل مع قلويات الاسمنت منتجة شروخا وتمددا غير مرغوب فيها. ولهذا الغرض تجرى فحوصات دقيقة مثل الفحص البتروجرافى والفحص بالاشعة السينية المتفرقة للتعرف على التركيب المعدنى للحجر والمكونات الضارة به.
- (٤) يجوز استخدام الركام الصناعى بشرط استيفاء متطلبات وحدود المواصفات القياسية.
- (٥) يجب أن يكون الركام متدرجا طبقا للمواصفات القياسية للركام، وفى حالة عدم توفر ركام بالتدرجات المطلوبة فيمكن استخدام تدرجات خاصة بناء على دراسات وتجارب معملية.
- (٦) يجب أن يكون المقاس الاعتبارى الأكبر فى الحدود المسموح بها بالمواصفات، وفى جميع الاحوال لايزيد المقاس الاعتبارى الأكبر عن خمس البعد الأصغر بين جانبي الشدة الخرسانية، أو ثلث سمك البلاطة الخرسانية، أو ثلاثة أرباع المسافة الخالصة بين اسياخ حديد التسليح.
- (٧) لايزيد المقاس الإعتبارى الأكبر للركام الكبير على ٤٠ مم فى الخرسانة المسلحة كما لا يزيد على ٢٥ مم فى الخرسانة سابقة الإجهاد.

## ٨-٥: أنواع الركام شائعة الاستخدام وخواصها

١- الرمل والزلط (Sand & Gravel): يعتبر الرمل والزلط الطبيعي من أرخص المصادر للركام، والذي يستخرج من مترسبات الأنهار أو من الكثبان الرملية. وتعتبر رمال وزلط مترسبات الأنهار الركام الأكثر ملائمة في صناعة الخرسانة وذلك لأن معظم الحبيبات تكون مستديرة نتيجة لفعل المياه مع تدرج حبيبي مناسب. والركام الكبير يكون إما سيليسى التركيب أو جيرى وهو أقل قوة وأحتمالا من السيليسى. اما رمال الكثبان الرملية الناتجة بفعل الرياح فتكون صغيرة المقاس وناعمة وأقل صلاحية من ركام مترسبات مجارى النهار. وفي المناطق الصحراوية شديدة الحرارة يكون الحصول على الركام صعبا وبصفة خاصة النقص الواضح فى الزلط. يستخرج الرمل والزلط بعد إزالة القشرة السطحية ثم تعمل الحفر اللازمة يدوياً أو ميكانيكياً وبعد ذلك يفصل الرمل عن الزلط بالمنخل فتحة ٥ مم.

٢- الأحجار المكسرة (Crushed stones): ويستعمل الركام من كسر الأحجار فى المناطق التى يندم فيها الرمل والزلط أو اذا كانت تكاليف الركام المستورد للمنطقة عالية. وتعطى الأحجار المكسرة ركاما جيدا مناسباً وغالبا تكون تكاليف إنتاجه أكثر نسبياً نتيجة التكسير، ويكون زاوى الشكل. من أمثله الأحجار المكسرة الصالحة للاستعمال الجرانيت وهو صلد ومتين وكثافته عالية، البازلت وهو أيضا من الصخور الممتازة للخرسانة، الحجر الرملى وهو يصلح عندما يكون الحجر صلدا وكثافته عالية، وكذلك أحجار الدولوميت.

ويحضر ركام الأحجار المكسرة بإزاله الطبقة السطحية أولا ثم ينسف الصخر وتنقل الكتل الكبيرة الى الكسارات حيث يكسر مبدئيا الى مقاسات لا تزيد عن ٨٠مم، ثم ينقل ليكسر الى المقاسات المطلوبه بواسطة أنواع أخرى من الكسارات.

**٣- جليخ الأفران العالية:** وينتج من الأفران العالية أثناء إنتاج الحديد ويتكون من سليكات الكالسيوم والماغنسيوم والألومنيوم. ويختلف من حيث التركيب الكيميائي والصلادة وشكل السطح باختلاف المصدر وطريقة التبريد. وخرسانة جليخ الأفران صعبة التشغيل مقارنة بخرسانة الزلط، كما أنها تحتاج الى كمية أكثر من ماء الخلط، إلا أنها تقاوم الحريق.

**٤- الطوب المكسر:** يمكن استخدام الطوب المكسر في الخرسانة العادية غير المسلحة بشرط ألا تكون عدم القابلية للنفاذ ومقاومة البرى من الخواص المطلوبة. كما يجب أن يستخدم الطوب المكسر النظيف والثابت الحجم والجيد الحرق وهو يعطى مقاومة عالية للحريق. ولا يستخدم الطوب المكسر المسامى كركام للخرسانة المسلحة حتى لا تتسرب الرطوبة التى تؤدى الى صدأ فى حديد التسليح.

**٥- الفرموكوليت المنفوش:** هو أحد عناصر مجموعة الميكا ويتم نفضه عن طريق تسخين الخام المجفف المطحون الى درجة ٩٨٠ م° لمدة ما بين ٤-٨ ثوان فيزيد حجمه حوالى ٣٠ ضعف. تمتاز حبيباته بخفة الوزن والنعومة. كما أنه عازل ممتاز للحرارة حتى حوالى ١١٠٠ م°.

**٦- الحجر الخفاف:** ركام طبيعى خفيف الوزن، ويستعمل للخرسانة الخفيفة على ألا يحتوى على مواد بركانية ناعمة. وهو افضل أنواع الركام لعزل الحرارة.

**٧- ركام الحديد:** يستعمل الليمونيت والمجنيتيت (خام الحديد) بعد تكسيره للمقاسات المطلوبة كركام فى الخرسانة الثقيلة المقاومة للإشعاعات الذرية. كما يمكن استخدام الحديد الخردة كركام مع مراعاة أن يكون خاليا من الزيوت والشحومات.

## ٨-٦: اختبارات الركام

### ١- اختبار التدرج الحبيبي:

يهدف الاختبار تحديد التوزيع الحجمي لحبيبات الركام الصغير والكبير وذلك بطريقة التحليل بالمناخل القياسية، مع توضيح التدرج الحبيبي للركام بيانيا ومقارنته بالحدود المبينة في المواصفات القياسية لركام الخرسانة.

**الأجهزة:** مجموعة من المناخل القياسية لكل من الركام الصغير والكبير وميزان حساس.

**عينات الاختبار:** في اختبارات الركام تحضر عينة الاختبار بأخذ عينات متساوية تقريبا من مواضع مختلفة ومن نقط متفرقة، ثم تخلط خلطا تاما ويراعى عند أخذ كميات الركام أن تكون ممثلة تماما لغالبية الحبيبات. تحضر عينة الاختبار بتجزئة العينة الكلية ويكون ذلك بطريقة التقسيم الربعي مثلا.

**طريقة إجراء الاختبار:** توزن عينة الركام الجافة بدقة وليكن وزنها "و". يتم نخل العينة بعد ذلك على المناخل القياسية على التعاقب بحيث يبدأ النخل على المنخل الأكبر وينتهي بالأصغر ويراعى أن تكون المناخل سليمة ونظيفة قبل استعمالها. تجرى عملية النخل بهز المناخل ميكانيكيا أو يدويا لمدة كافية وتتم عملية النخل بتحريك المناخل رأسيا وأفقيا ودائريا ليتيسر للحبيبات فرصة المرور من الفتحات، وتوزن مقادير الركام المحجوزة على كل منخل على حدة بالميزان الحساس.

**النتيجة:** يتم حساب النسبة المئوية للركام المحجوز والنسبة المئوية المارة من كل منخل كما هو موضح

بالتالي:

(٤) النسبة المئوية للمار	(٤) النسبة المئوية للمحجوز	(٣) الوزن التراكمي المحجوز (جم)	(٢) الوزن المحجوز (جم)	(١) مقاس المنخل (مم)
٨٠	٢٠	٢٠٠	٢٠٠	٤٠
٥٠	٥٠	٥٠٠	٣٠٠	٢٠
١٠	٩٠	٩٠٠	٤٠٠	١٠
صفر	١٠٠	١٠٠٠	١٠٠	٥

ويمكن توضيح التدرج الحبيبي بيانيا بواسطة منحنى إحدائياته الرأسية تمثل النسبة المئوية المارة من المنخل والأفقية تمثل فتحات المناخل موقعة بمقياس رسم حسابي أو لوغاريتمي.

## مثال:

أجرى اختبار التحليل بالمناخل على عينة من الركام الشامل وكانت نتائج الاختبار كالتالي :

الوزن المحجوز على كل منخل (جم)	فتحة المنخل (مم)	الوزن المحجوز على كل منخل (جم)	فتحة المنخل (مم)
٩٠٠	١,١٨	٣٥٠	٤٠
٨٠٠	٠,٦٠	٢٣٠٠	٢٠
٥٠٠	٠,٣٠	١٩٠٠	١٠
٤٠٠	٠,١٥	١٤٠٠	٥
		١٢٠٠	٢,٣٦

(١) إرسم منحنى التدرج الحبيبي للركام الشامل؟

(٢) حدد المقاس الاعتماري الأكبر للركام الخليط؟

(٣) إحسب معايير النعومة للركام الخليط؟


النسبة المئوية للمار	النسبة المئوية للمحجوز الكلى	الوزن الكلى المحجوز (جم)	الوزن المحجوز على كل منخل (جم)	فتحة المنخل (مم)
٩٦,٤	٣,٦	٣٥٠	٣٥٠	٤٠
٧٣,٨	٢٧,٢	٢٦٥٠	٢٣٠٠	٢٠
٥٣,٣	٤٦,٧	٤٥٥٠	١٩٠٠	١٠
٣٩,٠	٦١,٠	٥٩٥٠	١٤٠٠	٥
٢٦,٤	٧٣,٦	٧١٥٠	١٢٠٠	٢,٣٦
١٧,٤	٨٢,٦	٨٠٥٠	٩٠٠	١,١٨
٩,٢	٩٠,٨	٨٨٥٠	٨٠٠	٠,٦٠
٤,١	٩٥,٩	٩٣٥٠	٥٠٠	٠,٣٠
٠٠	١٠٠	٩٧٥٠	٤٠٠	٠,١٥
	٥٨١,٤٠			

شكل (٢٨) يبين منحنى التدرج الحبيبي للركام الشامل

المقاس الاعتيادي الاكبر = ٤٠ مم

معايير النعومة =  $٥٨١,٤ / ١٠٠ = ٥,٨١$





شكل (٢٨): منحنى التدرج الحبيبي لتركيب التربة الشامل

## ٢- تعيين كمية الطين والمواد الناعمة بالركام (Determination of clay and other fine materials in aggregate)

وجود هذه المواد بالركام بكمية كبيرة يجعله غير صالح للخرسانة لأنه يتسبب في نقص شديد في مقاومة الخرسانة وتأخير زمن تفاعلات الأسمنت مع الماء كما يتسبب وجودها في زيادة الانكماش بعد الجفاف بالخرسانة الذي ينتج عنه شروخا غير مرغوبة.

**الغرض:** يهدف هذا الاختبار إلى تحديد كمية الطين والمواد الناعمة التي تمر من المنخل القياسي ٠,٠٧٥ مم، والتي يجب ألا تزيد كنسبة مئوية بالوزن عن ٣% في حالة الرمل، ١% في حالة الزلط، ٣% في حالة كسر الأحجار. ويفيد الطين والمواد الناعمة إذا كانت دقيقة وكميات بسيطة جدا في ملء الفراغات الصغيرة في الخرسانة العادية.

**الأجهزة:** منخلان قياسيان ( ٠,٠٧٥ مم ، ٠,١٤١ مم)، وعاء ذو غطاء محكم تكفى سعته لأن توضع به عينة الاختبار وتغطى بالماء ويسمح بالتقليب دون فقد أى جزء من المادة أو الماء.

## ٢- تابع تعيين كمية الطين والمواد الناعمة بالركام (Determination of clay and other fine materials in fine aggregate)

**طريقة اجراء الاختبار:** تجفف عينة الاختبار عند درجة ١٠٥ °م إلى أن يثبت وزنها، ثم توضع في الوعاء وتغطى بالماء وتقلب بشدة ثم يسكب ماء الغسيل مباشرة فوق المنخلين القياسين ٠,١٤١ ، ٠,٠٧٥ مم بحيث يكون المنخل ٠,١٤١ مم هو الأعلى. تكرر هذه الخطوة الى ان يصبح ماء الغسيل رائقاً. تعاد بعد ذلك المواد المحجوزة على المنخلين الى الوعاء ليضاف الى العينة المغسولة، ويجفف الركام.

**النتيجة:** يتم حساب النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة المارة من المنخل ٠,٠٧٥ مم بحساب نسبة الفرق بين الوزنين الجافين إلى الوزن الإبتدائي.

وتوجد طريقة أخرى وهي طريقة الترسيب بموقع العمل: حيث يوضع ٥٠سم<sup>٣</sup> ماء نقى في مخبر مدرج سعته ٢٠٠سم<sup>٣</sup> ثم تضاف إليه عينة الرمل تدريجياً حتى تصل طبقة الرمل الى علامة ١٠٠سم<sup>٣</sup> ثم يضاف الماء النقى حتى يصير الحجم الكلى ١٥٠سم<sup>٣</sup>. يرج المخلوط بشدة لدرجة تجعل حبيبات الطين تتعلق بالماء ويوضع المخبر على سطح مستوي ثم يطرق خفيفاً على جدار المخبر ويترك لمدة ٣ ساعات. تحسب النسبة المئوية لكميات الطين والمواد الناعمة بالركام الصغير (الرمل) بالحجم بحساب النسبة بين سمك الطبقة المترسبة فوق سطح الركام الصغير وارتفاع الرمل أسفل الطبقة المترسبة.

### ٣- تحديد كمية الشوائب العضوية بالركام الصغير (Determination of organic impurities in fine aggregate)

**الغرض:** يهدف هذا الاختبار إلى الاستدلال على كمية الشوائب العضوية الموجودة بالرمال الطبيعية بطريقة تقريبية لأن وجودها بكميات كبيرة يضر بالخرسانة حيث تتفاعل مع الأسمنت أو تغلف الحبيبات فتمنع التماسك وتؤخر شك وتصلد الأسمنت.

**الجهاز:** ٢ مخبر مدرج ذو غطاء زجاجي سعته ٢٠٠ سم<sup>٣</sup>.

**طريقة إجراء الاختبار:** يختبر الرمل بحالته المورد بها بدون تجفيف وذلك بأن يملأ المخبر الأول المدرج بالرمال إلى علامة ١٠٠ سم<sup>٣</sup> ، ثم يضاف اليه محلول ٣% هيدروكسيد الصوديوم حتى يصير حجم الرمل والمحلول بعد رجهما ١٥٠ سم<sup>٣</sup> ثم يغطى المخبر بغطائه الزجاجي. يحضر محلول قياسي فى المخبر الثانى ويتكون هذا المحلول القياسى من ٢.٥ سم<sup>٣</sup> من محلول ٢% حامض التانيك المذاب فى ١٠% كحول إيثيلى + ٩٧,٥ سم<sup>٣</sup> من محلول ٣% هيدروكسيد الصوديوم ثم يغطى المخبر بغطائه الزجاجي ويرج بشدة ويترك لمدة ٢٤ ساعة.

**النتيجة:** يقارن لون المحلول الموجود فوق الرمل بلون المحلول القياسى بعد مدة ٢٤ ساعة فإذا كان لون محلول الرمل أفتح من المحلول القياسى يعتبر الرمل مقبولا حيث أن كمية ما به من الشوائب العضوية - إن وجدت- تعتبر عديمة التأثير أما إذا كان لون المحلول قاتما عن لون المحلول القياسى فلا يعتبر الرمل مقبولا إلا إذا أجرى عليه اختبار تعيين درجة الضرر على مقاومة الضغط للمونة.

## ٤- اختبار امتصاص الركام للماء:

تؤخذ عينة من الركام تزن حوالي ٣ كجم للمقاس الأعتبارى الأكبر ١٠ مم فأكثر أو كجم واحد للمقاس الأقل. تجفف عينة الاختبار وتوزن، ثم يغمر الركام فى ماء نقى حرارته من ١٥-٢٥ °م لمدة ٢٤ ساعة ويلاحظ إزاله فقائيع الهواء التى تظهر على سطح الركام بالتقليب البسيط. يؤخذ الركام ويجفف الماء الظاهر على سطحة بسرعة بقطعة رطبة من القماش ثم توزن فى الحال. النتيجة: يتم حساب النسبة المئوية للامتصاص كنسبة الفرق بين الوزنين / الوزن الجاف.

## ٥- اختبار الوزن النوعى الظاهرى للركام:

الوزن النوعى للركام = وزن الركام / وزن الماء المساوى له فى الحجم (وزن الماء المزاح)

**طريقة اجراء الاختبار:** تغسل عينة الاختبار من الركام الصغير أو الكبير لإزالة الأتربة ثم تجفف وتبرد وتعاد عملية التجفيف والتبريد والوزن الى ان يثبت الوزن. فى حالة الركام الصغير يسكب ماء حرارته بين ١٥-٢٥ °م فى قنينة الوزن النوعى بحيث يعلو الركام وتؤخذ القراءة ثم يضاف الركام الجاف داخل قنينة الوزن النوعى ويترك مغمورا لمدة ساعة مع إزاله فقائيع الهواء الموجودة وذلك بطرق القنينة خفيفاً فوق قطعة من اللباد مثلا ثم تؤخذ القراءة ويعين حجم الركام من الفرق بين القراءتين. فى حالة الركام الكبير تتبع نفس الخطوات السابقة مع استعمال وعاء أكبر بدلا من القنينة.

**النتيجة:** الوزن النوعى الظاهرى = وزن الركام / الحجم.

## ٦- تعيين الوزن الحجمى:

الوزن الحجمى للركام = وزن الركام / الحجم الذى يشغله هذا الركام بما فيه من فراغات.

الأجهزة: وعاء معدنى متين أسطوانى الشكل ذو حجم مناسب، قضيب دمك معدنى بطول ٥٠ سم، ميزان حساس.

طريقة إجراء الاختبار: يوزن الوعاء فارغاً وجافاً ونظيفاً بعد تحديد سعته. فى حالة الركام المكبوس يملأ الوعاء لأكثر من سعته بواسطة جاروف من ارتفاع لا يزيد عن ٥ سم فوق الوعاء ثم تزال الزيادة بنفس الطريقة السابقة. يوزن الوعاء بما فيه من ركام ويعين وزن الركام.

النتيجة: الوزن الحجمى للركام = الوزن / الحجم الكلى

## ٧- تعيين مقاومة الركام الكبير للتهشيم (Determination of coarse aggregate crushing strength)

معامل التهشيم هو النسبة المئوية بالوزن المارة من المنخل القياسى ٢,٥ مم وذلك بعد تعريض عينة الاختبار لضغط قدرة ٤٠ طن. ومعامل التهشيم ذو أهمية خاصة فى صناعة خرسانة الطرق المعرضة للتآكل أو الصدمات. وزيادة قيمة معامل التهشيم تدل على ضعف الركام، ولذلك يجب ألا تزيد قيمته عن ٤٠% للخرسانة بالمنشآت العادية وعن ٣٠% للخرسانة التى تتعرض أسطحها للتآكل.

## ٧- تابع تعيين مقاومة الركام الكبير للتهشيم (Determination of coarse aggregate crushing strength)

**الأجهزة:** مكيال معدنى أسطوانى، اسطوانة من الصلب مفتوحة الطرفين لها قاعدة منفصلة من الصلب، مكبس اسطوانى مصمت بقطر يساوى القطر الداخلى للإسطوانة، ميزان حساس، مناخل مقاس ٢,٣٦، ١٠، ١٤م، ماكينة اختبار الضغط.

**عينة الاختبار:** ينخل الركام على المنخلين القياسيين ١٥،١٠ مم على التعاقب ويستعمل الركام المار من ١٥ مم والمحجوز على ١٠مم ثم يملأ المكيال على ٣ دفعات متساوية تقريبا وتدمك كل دفعة ٢٥ مرة بقضيب الغز القياسى ويسوى السطح.

**طريقة اجراء الاختبار:** تجفف عينة الاختبار بتفريغها من المكيال فى وعاء مسطح لمدة ٢٤ ساعات ثم يبرد ويوزن. تملأ الأسطوانة على ٣ دفعات بالطريقة القياسية ويسوى السطح ويوضع فوقة المكبس الصلب. توضع الأسطوانة والقاعدة والمكبس فى ماكينة الاختبار ويتم التحمل تدريجيا ( بمعدل ٤طن /دقيقة ) حتى يصل الحمل الى ٤٠ طن. يرفع الحمل ويرفع الركام من الأسطوانة وينخل على المنخل القياسى ٢,٣٦مم ويعين الوزن المار منه.

**النتيجة:** معامل التهشيم للركام الكبير = الوزن المار / وزن العينة الإبتدائى.



Questions ?